


Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

 Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen

 Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen

 Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten



Workpiece Material Werkstoffe	Steel / Stahl	Stainless Steel / Rostfreier Stahl	Cast iron / Gusseisen	Non-ferrite material / Ne Metalle	Heat-resistant steel / Wärmefester Stahl
P	Steel / Stahl	            			
M	Stainless Steel / Rostfreier Stahl	          			
K	Cast iron / Gusseisen		          		
N	Non-ferrite material / Ne Metalle			 	
S	Heat-resistant steel / Wärmefester Stahl	            			

[illegible]

Chipbreaker Selection FMA04 · Spanbrecher Auswahl FMA04

Application Anwendung	Finishing Schichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung
P	-DF	-DM
M		
K		
AL	-LH	

Applicable tool **B9-B15**
Werkzeug

Tools code key **B22-B23**
Werkzeug ISO

Grade selection guide **B16-B20**
Sortenauswahl

Technical data **B183-B188**
Technische Daten

Milling · Fräsen

Face Milling Tools · Planfräsen

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data · Schnittdaten			
				V (m/min)	f (mm/z)		
					-DF	-DM	
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251	270 (220-350)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)	
			YBG202 YBG205	270 (200-360)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)	
			YBM351	220 (180-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)	
			YBG302	230 (170-350)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)	
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBM251	240 (200-320)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)	
			YBG202 YBG205	240 (180-350)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)	
			YBM351	200 (160-280)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)	
			YBG302	220 (150-330)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)	
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251	220 (180-300)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)	
			YBG202 YBG205	220 (170-340)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)	
			YBM351	180 (150-250)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)	
			YBG302	190 (130-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)	
	M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBG202 YBG205	160 (110-270)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
				YBG302	140 (100-250)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
				YBM251	150 (120-250)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
	K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	210 (120-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
YBD152				240 (180-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)	
					-LH		
N	Al alloy leg. Alu	-	YD101	300-	0.15 (0.05-0.3)		

Milling · Fräsen






General Technical Information · Allgemeine Technische Informationen

Comparison table for milling Insert - Grades
Fräswendeplatten Übersichtstabelle - Sorten

Workpiece material Material	ISO	Coated carbide · Beschichtetes Hartmetal		Cermet	Uncoated carbide unbeschichtetes Hartmetal	PCBN & PCD PCBN & PKD
		CVD	PVD			
P Steel · Stahl	P01					
	P10		YBG202	YNG151		
	P20	YBC301	YBG252	YNG151C		
	P30	YBM251			YC30S	
	P40	YBM253	YBG302			
M Stainless Steel Rostfreier Stahl	M01					
	M10		YBG202	YNG151		
	M20	YBM251	YBG205	YNG151C		
	M30	YBM253	YBG252		YC30S	
	M40	YBM351	YBG302			
K Cast iron · Grauguss	K01					
	K10	YBD152	YBG102	YNG151		
	K20		YBG252	YNG151C		
	K30	YBD252	YBG152		YD201	
	K40					
N Hardened material Gehärtete Werkstoffe	N01					
	N10				YD101	
	N20				YD201	
	N30					
S Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	S01					
	S10		YBG202			
	S20					
	S30					
H Non-ferrous materials Ne Metalle	H01					
	H10					
	H20					
	H30					

Coated Cemented Carbide CVD

Beschichtetes Hartmetall CVD

Grade · Sorte	Coating · Beschicht.	Micro-Structure	ISO	Application Anwendung
YBC301	Substrate with high strength, in combination with MT-Ti(CN), thin layer Al ₂ O ₃ and TiN Coating. Beschichtetes Hartmetall mit hoher Schneidkantensicherheit. In Kombination mit TiCN Al ₂ O ₃ , und TiN.		P15~35	Suitable for light and midium milling of low alloy steel and non alloy steel, even under unfavorable condition. Gut geeignet für leichte bis mittlere Fräsbearbeitung von niedriglegierten Stählen unter schwierigen Bedingungen.
YBC401	Substrate with excellent toughness, in combination with Ti(CN), thin layer Al ₂ O ₃ , TiN. CVD beschichtetes Hartmetall mit einer guter Wärmeleitfähigkeit.		P25~50 M20~40	It is suitable for medium to heavy milling steels and stainless steel. Zum Fräsen von Stahl und rostfreiem Stahl
YBM251	Substrate with good toughness and strength, in combination with Ti(CN), thin layer Al ₂ O ₃ , TiN. Universal einsetzbare CVD-beschichtete Hartmetallsorte aus TiN +MT-TiCN + dünner Al ₂ O ₃ + TiN mit guter Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.		P15~40 M10~30	Good performance in milling of alloy steel and stainless steel. Gute Eigenschaft zum Fräsen von legiertem und rostfreiem Stahl.
YBM351	MT-TiCN+Al ₂ O ₃ coated carbide grade with very good strength and impact resistance. Beschichtete Hartmetallsorte MT-TiCN+Al ₂ O ₃ mit ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit und Schneidkantensicherheit.		P25~40 M20~40	It is for milling of steel, alloy steel and stainless steel. Zum Fräsen von Stahl, legiertem und rostfreiem Stahl
YBD152	Hard medium fine corn Substrate in combination with TiCN, thick Al ₂ O ₃ coating. Hartes mittel-feinkörniges Subtrat mit TiCN, dicker Al ₂ O ₃ Beschichtung.		K05~25	It is suitable for machinig of gray cast iron and nodular cast iron under normal cutting conditions from low to moderate cutting speeds. Bearbeitung von Guss und Kugelgraphitguss mit niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten.
YBD252	Tough subtrate in combination with TiN, TiCN, thick Al ₂ O ₃ coating. For milling of cast iron and alloy steel. Zähes Subtrat mit TiCN, dicke Al ₂ O ₃ Beschichtung.		K15~35	For milling of cast iron and alloy steel. Zum Fräsen von Grauguss und legiertem Stahl.

Coated Cemented Carbide PVD Beschichtetes Hartmetall PVD

Grade · Sorte	Coating · Beschicht.	ISO	Application Anwendung
YBG102	PVD nano-TiAlN coated fine grain hard carbide grade. Nano-TiAlN PVD-beschichtete, feinkörnige Hartmetallsorte.	K05~K20	For light milling of cast iron, hard steel. Zum Schlichtfräsen von Guss und gehärtetem Stahl.
YBG202	PVD nano-TiAlN coated fine grain hard carbide grade. Good performance in combination of toughness and wear resistance. Nano-TiAlN PVD-beschichtete, feinkörnige Hartmetallsorte. Hervorragende Kombination von Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.	P10~30	Milling of steel, finishing and semi-finishing of stainless steel, and hightemperature alloys . Zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl, und warmfesten Superlegierungen bei leichter und mittlerer Bearbeitung.
		M10~30	
		S05~20	
YBG205	Special PVD nano-TiAlN coated fine grain hard carbide grade. Good performance in combination of toughness and wear resistance. Sonder Nano-TiAlN PVD-beschichtete, feinkörnige Hartmetallsorte. Hervorragende Kombination von Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.		Milling of steel, finishing and semi-finishing of stainless steel. Zum Fräsen von rostfreiem Stahl bei leichter und mittlere Bearbeitung
		M10~30	
YBG302	Substrate with reasonable hardness and strength + Nano-TiAlN PVD coating Substrate mit einer guten Härte und Festigkeit + Nano-TiAlN PVD Beschichtung.	P25~P40	For rough and semi-finish milling of steel and stainless steel. Anwendung für mittlere- und Schruppbearbeitung von Stahl, und rostfreiem Stahl .
		M25~40	
YBG152	Substrate with medium hardness and strength + Nano-TiAlN PVD coating Substrate mit mittlerer Härte und Festigkeit + Nano-TiAlN PVD Beschichtung	K 20~35	Applicable for rough and semi-finish milling of cast iron. Anwendung für Schrupp- und mittlerer Bearbeitung. von Guss.
YBG252	Ultra fine carbide substrate plus nano-TiAlN PVD coating with high strength, toughness and wear resistance. Ultra-feinkorn-Hartmetall plus Nano-TiAlN PVD-Beschichtung mit guter Zähigkeit und Verschleißfestigkeit, .	P05~20	Special for finishing of alloy steel, stainless steel and cast iron. Speziell zum schlichten von legiertem Stahl, rostfreiem Stahl und Guss.
		M05~20	
		K05~K20	