


Cemented carbide and cermet Inserts · Hartmetall und Cermet WSP



DC** Positive Insert/ Positive WSP

● Ideal Machining Condition
● Gute Bearbeitungsbedingung


 Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen

 Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

[illegible]

Insert Shape Schneid- plattenform	Type · Typ	Dimension (mm) Abmessung					Coated Carbide Beschichtetes Hartmetall																Cermet unbeschichtet	Cermet Coated beschicht. Cermet	Uncoated Carbide unbeschicht. Hartmetall				
		L	I.C	S	d	r	YBC151	YBC152	YBC251	YBC252	YBC351	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBM151	YBM251	YBM351	YBD052	YBD102	YBD151	YBD152			YBD252	YNG151	YNG151C	YC10	YC40
 Finishing Schlichten	USF DCGT0702005R-USF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.05						●																	
	DCGT070201R-USF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.1						○																	
	DCGT070202R-USF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2						●																	
	DCGT11T301R-USF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.1						○																	
	DCGT11T302R-USF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.2						○																	
 Finishing Schlichten	USF DCGT0702005L-USF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.05						○																	
	DCGT070201L-USF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.1						○																	
	DCGT070202L-USF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2						○																	
	DCGT11T301L-USF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.1						○																	
	DCGT11T302L-USF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.2						○																	
 Finishing Schlichten	SF DCGT070202-SF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2																	○	●					
	DCGT070204-SF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4																	○	●					
	DCGT070208-SF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8																		○	●				
	DCGT11T302-SF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.2																	○	●					
	DCGT11T304-SF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4																	○	●					
	DCGT11T308-SF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8																	○	●					
 Finishing Schlichten	HF DCMT070202-HF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2	○	●	●		●												○	○					
	DCMT070204-HF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	●	○	●	○		●		○									●						
	DCMT070208-HF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8		○	○																				
	DCMT11T302-HF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.2			●	●		●	○										●	○					
	DCMT11T304-HF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	●	●	●	●		●			●	●							●	●					
	DCMT11T308-HF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	●	●	●	○									●				○						

Tool holder / Klemmhalter



Page/Seit A199

A200

A201

A238

A239

A240

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Recommended Grade Overview (Inserts) · Empfohlene Sorten Übersicht (WSP)

Recommended Grade Overview (Inserts) · Empfohlene Sorten Übersicht (WSP)

General Turning ▪ Allgemeine Drehbearbeitung

Recommended Grade Overview (Inserts) · Empfohlene Sorten Übersicht (WSP)

[illegible]

P	Steel / Stahl
M	Stainless Steel / Rostfreier Stahl
K	Cast iron / Gusseisen

N	Non Ferrous materials · Ne Metalle
S	Heat-resistant steel · Warmfester Stahl
H	Hardened material · Gehärtete Werkstoffe

Internal grooving · Innenbearbeitung

- Follow the machining sequence as shown in the picture.
Good for chip flow, always feed along the direction of moving from the deepest in the hole to outside.
- Bearbeitungsfolge gemäß Skizze. Bei der Bearbeitung von Sackbohrungen, sollte zur besseren Spanabfuhr von innen nach außen gearbeitet werden.



Recommended cutting parameters · Empfohlene Schnittparameter

Inserts Size Stechplatte Größe	Recommended feed rate (mm/rev) · Empfohlener Vorschub (mm/U)			
Inserts width(mm) Stechplatte Breite	Parting Abstechen	Grooving Einstechen	Turning Drehen	Profiling Profildrehen
2.5	0.05—0.15	0.05—0.15	0.05—0.15	0.05—0.15
3	0.05—0.15	0.05—0.15	0.07—0.15	0.1—0.2
4	0.05—0.2	0.05—0.2	0.07—0.25	0.1—0.2
5	0.07—0.2	0.07—0.22	0.1—0.25	0.15—0.3
6	0.1—0.3	0.07—0.25	0.1—0.3	0.15—0.3

Workpiece Material Werkstück Material	Hardness Härte	YBG302	YBG202	YBC151	YBC251	YD101	YD201	YBG102	YC10	YC40
P	Carbon steel Kohlenstoffstahl	125≤HB≤170	120-260	150-280	140-280	150-280			130-280	110-260
	Low alloy steel niedrig legierter Stahl	180≤HB≤275	80-175	110-200	100-240	110-200			90-200	70-175
	High alloy steel Hoch legierter Stahl	180≤HB≤325	80-160	110-190	100-220	110-190			90-190	70-160
	Cast steel Stahlguss	180≤HB≤250	75-140	100-170	80-160	100-170			80-170	60-140
M	Ferrite Martensite	200≤HB≤300	70-170	100-200		100-200			80-200	60-170
	Austenite	180≤HB≤300	80-200	110-220		110-220			90-220	70-200
K	Malleable cast iron Temperguss	130≤HB≤230	100-200	130-220			90-160			
	Grey cast iron Grauguss	180≤HB≤220	90-170	120-200			80-140			
	Nodular cast iron	160≤HB≤250	80-150	110-180			60-140			
N	Al alloy Alu-Legierung	--				200-400				
S	Heat resistant alloy hitzebeständigen Legierungen	≤400				20-50		30-60		

The cutting parameters recommended are suitable for wet machining.

Die angegebenen Schnittparameter werden für die Bearbeitung mit Kühlfüssigkeit empfohlen.

Advice: internal machining and Axial machining, The cutting speed should be reduced by 30%-40%.

Hinweis: Bei Innen- und Axialstechen, sollte die Schnittgeschwindigkeit um 30%-40% reduziert werden.

Chip breaker Overview · Spanbrecher Übersicht


Positive Inserts

Positive Wendeschneidplatten

NEU

P M

ap· d.o.c. = 0.02~1.5(mm)
f= 0.01~0.08(mm/r)



NEW

USF



For super finishing: Insert in G tolerance and sharp cutting edge. Suitable for super finishing of small component.

Zum Feinschlachten: Wendschneidplatten in G-Toleranz und scharfer Schneide. Geeignet zum Feinschlachten von kleinen Bauteilen.

P M

ap· d.o.c. = 0.05~2.5(mm)
f= 0.03~0.25(mm/r)



R/L




Special grinded chip breaker groove for precision machining and high surface quality. This G-class inserts with a sharp cutting edge and small corner radius for fine finishing operation without vibration.

Exakt geschliffene einseitige Spanleitstufe für die Hochpräzisionsbearbeitung mit hoher Oberflächengüte. Diese G-Toleranz Platten besitzen scharfe Schneiden und kleine Eckenradien. Für die Feinstbearbeitung ohne Vibrationen.

P M K

ap· d.o.c. = 0.05~1(mm)
f= 0.05 ~0.3(mm/r)



SF



Special chip breaker in combination with cermets grades. Sharp cutting edge with excellent chip control. For high surface finishing and precision machining.

Spezieller Spanbrecher in Kombination mit Cermetsorten. Mit scharfer Schneide für die Präzisionsbearbeitung mit hervorragendem Spanbruch und sehr guter Oberflächengüte.

P M K

ap· d.o.c. = 0.1~2(mm)
f= 0.05~0.3 (mm/r)



HF




Chip breaker for finishing and semi-finishing of steel and cast iron. Especially for internal machining.

Spanbrecher für die Schlicht- bis mittlere Bearbeitung von Stahl und Gusswerkstoffen. Besonders geeignet auch für die Innenbearbeitung.

M S

ap· d.o.c. = 0.1~2(mm)
f= 0.05~0.3 (mm/r)



EF



Sharp, positive cutting edge for finishing and semi-finishing of austenitic stainless steel, soft steel and low carbon steel. Suitable for continuous to light interrupted cut.

Sehr scharfe und positive Schneidkante für die Schlicht- bis mittlere Bearbeitung von austenitischem, rostfreiem Stahl, weichem Baustahl und Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt.

Turning · Drehen

General Turning Inserts · Allgemeine WSP Übersicht

Chip breaker Cutting Condition
Spanbrecher Schnittdatenempfehlung

Main Chip breaker for general Turning ·
Hauptspanbrecher für allgemeine Drehbearbeitung

Negative Insert · Negative Wendeschneidplatten

ap · d.o.c.(mm)



Material: Steel · Stahl C 45

ap · d.o.c.(mm)



Material: Stainless Steel ·
Rostfreier Stahl (1Cr18Ni9Ti)

Positive Inserts · Positive Wendeschneidplatten

ap · d.o.c.(mm)



Material: Steel · Stahl C 45

ap · d.o.c.(mm)



Material: Stainless Steel ·
Rostfreier Stahl (1Cr18Ni9Ti)